



Primer PA

**Gotowy do użycia
środek gruntujący na
bazie żywic
syntetycznych w
alkoholu, poprawiający
przyczepność kleju
Adesilex PA**



ZAKRES STOSOWANIA

Gruntowanie podłoża wewnątrz budynku przed montażem parkietu i podłogi drewnianej przy użyciu kleju **Adesilex PA**.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Primer PA jest szybko schnącym środkiem gruntującym na bazie żywic syntetycznych z zawartością alkoholu. Niska lepkość **Primer PA** pozwala na doskonałe wchłanianie przez podłoże, a zawarty w nim alkohol, dzięki szybkiemu odparowaniu gwarantuje szybkie schnięcie środka gruntującego.

Po odparowaniu alkoholu żywice syntetyczne tworzą powłokę wzmacniającą ewentualne pozostałości pyłów obecnych na powierzchni podłoża.

Primer PA nie zawiera wody, jest środkiem gotowym do użycia.

ZALECENIA

- Stosować tylko wewnątrz.
- **Primer PA** stosować tylko na chłonne podłoża.
- **Primer PA** nie jest kompatybilny z dwuskładnikowymi czy jednoskładnikowymi klejami poliuretanowymi.

- Zaleca się nanoszenie w pomieszczeniu z otwartymi oknami, unikać źródeł zapłonu, nie palić papierosów.
- Środek gruntujący powinien być całkowicie wchłonięty przez podłoże: unikać formowania się na powierzchni warstwy gruntu.

WYTYPICZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, odpowiednio równe, wytrzymałe i przeznaczone do montażu parkietu, pozbawione odprysków, resztek farb, wosków, olejów, rdzy, gipsu lub innych substancji, które mogłyby zmniejszyć wchłanianie środka **Primer PA** przez podłoże.

Podłoża anhydrytowe należy zeszlifować i dokładnie odkurzyć.

Wilgotność resztkowa podłoża musi mieć odpowiednią wartość do montażu parkietu: dla podłoży cementowych maksymalnie 2%, dla podłoży anhydrytowych 0,5%.

Nanoszenie

Primer PA jest środkiem gotowym do użycia. **Primer PA** wymieszać dokładnie w pojemniku i nanosić za pomocą pędzla, wałka lub szpachli.

DANE TECHNICZNE I WŁASNOŚCI PRODUKTU	
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	
Konsystencja:	płynna
Kolor:	czerwony
Ciężar właściwy (g/cm ³):	0,85
Zawartość ciał stałych (%):	10
Lepkość wg Brookfield'a (mPa·s):	30
Przechowywanie:	24 miesiące
Szkodliwość wg normy 99/45/CE:	tak. Produkt wysoce łatwopalny. Przed użyciem zapoznać się z punktem "Środki bezpieczeństwa" na opakowaniu i w karcie bezpieczeństwa
Kod celny:	3208 90 91
PARAMETRY UŻYTKOWE ZAPRAWY	
Temperatura nanoszenia:	od +10°C do +35°C
Rozcieńczenie:	nie potrzebne. Produkt gotowy do użycia
Czas oczekiwania przed klejeniem parkietu:	kiedy powierzchnia jest sucha i nie czuć już rozpuszczalnika (przynajmniej po 20-30 minutach)

Przed nałożeniem kleju odczekać do odparowania alkoholu ze środka gruntującego **Primer PA** (przynajmniej 20-30 minut).

Czyszczenie

Narzędzia i pojemniki można łatwo umyć przy pomocy alkoholu.

OPAKOWANIA

Primer PA jest dostępny w puszkach 10 kg.

PRZECHOWYWANIE

Primer PA może być przechowywany

przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Produkt zawiera łatwopalne alkohole. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu i unikać wdychania oparów. Unikać kontaktu ze skórą podczas nakładania kleju, stosować rękawiczki i odzież ochronną. Zaleca się stosowanie w miejscach dobrze wietrzonych. Przed użyciem zapoznać

się z informacjami zawartymi w karcie bezpieczeństwa produktu.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI

Powyższe dane 10 należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości

zalecane jest przeprowadzenie badań własnych. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do nie zmienionej jakości swoich produktów.

Referencje produktu są dostępne na życzenie

Primer PA



ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE

CERTYFIKATY GRUPY MAPEI (Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa)

MAPEI S.p.A. - ITALY				MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.	
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY			MAPEI KIL - HUNGARY	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA

www.mapei.com